



DEBBEX®
by Den Braven

Technický list

TL 08.06 Gumoasfalt DN 350 DEBBEX na vodnej báze

Výrobok

Jednozložkový hydroizolačný náter na báze gumoasfaltu. Po vytvrdnutí vytvára veľmi flexibilnú, vodotesnú hydroizolačnú membránu, ktorá je odolná voči UV žiareniu a chemickým látkam obsiahnutým v atmosférických zrážkach.

Vlastnosti

- Veľmi jednoduchá aplikácia
- Vysoká priľnavosť k stavebným materiálom
- Po vytvrdnutí trvalo pružný
- Odolný voči poveternostným vplyvom
- Odolný voči UV žiareniu
- Bezpečný pri kontakte s polystyrénom



Použitie

- Hydroizolačný náter na rekonštrukciu strešných krytín. Vhodný na betón, asfaltové pásy, drevo, plech a eternit. **Strecha musí mať sklon minimálne 3 % a maximálne 60 %.**
- Možno použiť aj ako hydroizoláciu spodnej stavby pod úrovňou terénu – napr. pivnice a základy.

Balenie

- Vedro 5 kg (110081BIP)
- Vedro 10 kg (110082BIP)

Farba

- Čierna

Technické vlastnosti

Konzistencia	tixotropná pasta		
Obsah sušiny	%	50	
Tepelná odolnosť	°C	-20 / +70	Po vytvrdnutí
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30	Vzduch aj podklad
Hrúbka vrstvy	mm	0,8 – 1,2	
Doba schnutia jednej vrstvy	Hod.	8 hodín	Pri teplote 23 °C a 55 % relatívnej vlhkosti
Počet vrstiev	-	Min. 2	3 vrstvy sú odporúčané
Spotreba	kg/m ²	1,4 - 2	2 vrstvy
Skladovateľnosť	mesiace	12	(pri teplotách +5 °C do +25 °C)
Priľnavosť k podkladu	MPa	≥ 1,0 ≥ 0,4	Betón, drevo, plech, asf. pás, PUR
Vodotesnosť pri tlaku 0,3 MPa	-	Bez priesaku	

Den Braven SK s.r.o.

Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérovej 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010



DEBBEX®
by Den Braven

Príprava podkladu

Strešná krytina musí byť pevná, čistá a suchá bez voľných častíc prachu, mastnoty a oleja. Pred aplikáciou odstráňte zo strechy všetky mechanické nečistoty, sedimenty, machy a pod. Po odstránení hrubých nečistôt odporúčame dôkladne povrch umyť tlakovou vodou. Pred nanesením penetrácie nechajte podklad riadne vyschnúť. Povrch strechy musí byť opravený tak, aby nerovnosti nepresiahli ± 5 mm. Na pripravený podklad je potrebné naniesť penetračný náter. **Penetračný náter sa pripravuje z výrobku Gumoasfalt DN 350, ktorý sa zriedi 1:3 s vodou.**

Náradie

Nízkootáčkové miešadlo, pokrývačská kefa, pokrývačský štetec, stierka, valček, štetka

Pracovný postup

Výrobok je potrebné pre samotnou aplikáciu krátko premiešať v dodávanom obale pomalými otáčkami. Premiešanie vykonávajte ručne alebo miešadlom s pomalými otáčkami. **Je nutné, aby bola dodržaná spotreba materiálu. V prípade, že je vykonané riedenie vodou pre jednoduchšiu aplikáciu je nutné zvýšiť počet vrstiev, aby bola docieľená správna hrúbka výsledného súvrstvia.**

Konzervovanie lepenkových strešných krytín:

Na pripravený podklad nanášajte hmotu Gumoasfaltu DN350 minimálne v 2 vrstvách krížovou metódou, každú ďalšiu vrstvu nanášajte po zaschnutí vrstvy predchádzajúcej. V miestach styku s komínom, atikou alebo na podobných miestach, náter vystužte technickou tkaninou alebo geotextíliou nízkej gramáže, ktorú vložte do mokrej hmoty a vytiahnite do príslušnej výšky. Tkaninu riadne pretrite hmotou Gumoasfalt DN350.

Vyhotovenie bezškárových strešných krytín:

Na pripravený podklad nanášajte hmotu Gumoasfaltu DN350 minimálne v 4 vrstvách. Aplikácia ďalšej vrstvy musí byť aplikovaná na vyzretú predošlú vrstvu. Jednotlivé vrstvy sa vykonávajú vždy v smere kolmom na aplikáciu predchádzajúcej vrstvy, aby sa dosiahlo dokonalé prekrytie.

Prvú vrstvu Gumoasfaltu DN350 naneste rovnomerne na celý povrch strechy vtieraním do podkladu. Po zaschnutí prvej vrstvy aplikujte krížovou metódou druhú vrstvu, vkladajte do nej technickú tkaninu alebo geotextíliou nízkej gramáže. Najprv však naneste hmotu v pásoch o šírke tkaniny. Na čerstvú hmotu položte tkaninu a zatrite ju do vrstvy náterovej hmoty tak, aby hmotu nasiakla. Hornú vrstvu tkaniny ihneď zatrite. Je potrebné dbať na vykonanie prekladu na spoji (tkanina na tkaninu) so šírkou min. 10 cm. Nechajte zaschnúť. Tretia vrstva sa vykonáva rovnakým spôsobom a rovnakým smerom ako vrstva prvá. Štvrtú vrstvu naneste po zaschnutí predchádzajúceho náteru opäť v smere kolmom na vrstvu tretiu.

V prípade požiadavky na zvýšenie odolnosti pri pochôdnosti je potrebné posledný náter opatriť minerálnym posypom. Minerálny posyp sa aplikuje do živej poslednej vrstvy. Vhodné na posyp sú bridlicové šupinky.

Upozornenie

Chráňte nanesenú hmotu pred nadmerným slnečným žiarením a rýchlym vysušením, zrážkami, hmlou a mrazom. Gumoasfalt DN 350 nie je štandardne pochôdnosť. Pri údržbe strechy sa uvažuje s minimálnou pochôdnosťou. Min sklon, na ktorý sa môže materiál aplikovať je 3%. Opravy krytín z asfaltových pásov je možné vykonávať, pokiaľ nie je asfaltový pás poškodený až na nosnú tkaninu. Na hotovom nátere strechy by nemala stáť dlhodobo voda - musí byť zaistený spád. Do hmoty nepridávajte žiadne látky. Neslúži ako antikoročná ochrana, plechov a ocelových konštrukcií, tie je potrebné opatriť antikorozným náterom. Materiál nepoužívajte na dechtové lepenky, dechty a strešné krytiny z ondulínu.

Bezpečnosť

Vid' << Karta bezpečnostných údajov >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa 15.10.2026
Vyhotovené dňa 04.11.2025

Den Braven SK s.r.o.

Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010



DEBBEX®
by Den Braven

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastností svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.

Den Braven SK s.r.o.

Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: ~~Ampérova~~ 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010

technik@denbraven.sk

www.debbex.sk / www.denbraven.sk