

Technický list

TL 07_65 Kachliarsky tmel



Výrobok

Jednozložkový tmel, vytvrdzujúci vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára trvalo pevný spoj, odolný vysokým teplotám.

Vlastnosti

- Okamžité použiteľný, jednoducho aplikovateľný
- Tepelná odolnosť do 1200°C
- Vysoká príľnavosť na sávané a nesávané materiály a ich vzájomné kombinácie

Použitie

- Tmelenie škár krbov, kachlí, kotlov a pecí
- Tmelenie komínových systémov Schiedel, Prespor a i.
- Tmelenie a opravy prasklín, trhlin a úlomkov šamotových výplní

Balenie

- Kartuša 310 ml

Farba

- Biela, čierna

Technické údaje

Základ	kremičitan sodný		
Konzistencia	tixotropná pasta		
Hustota	g/ml	2	
Sušina, podiel pevných látok	%	80	
Tepelná odolnosť	°C	+1200	(po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	-15	(pri preprave)
Tepelný rozsah použitia	°C	+15 / +40	
Doba vytvrdzovania	hod	24 - 96	
Skladovateľnosť	mesiace	12 kartuša 9 sud	pri teplotách od +5°C do +25°C
Minimálna šírka škáry	mm	3	
Maximálna šírka škáry	mm	25	
Približná spotreba	vzorec		$dĺžka\ špáry[m] = \frac{obsah[ml]}{šírka[mm] \cdot hĺbka[mm]}$
Približná spotreba z 310 ml	príklad		$dĺžka\ špáry[m] = \frac{310[ml]}{4[mm] \cdot 6[mm]} = 12,9m$
Približná spotreba z 310 ml	m	12,9	(pre špáru 4 x 6 mm)

Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné na použitie na PE, PP, PC, PMMA, živичné podklady, teflón a miesta dlhodobo vystavené vode.

Podklad

Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťô a oleja.

Den Braven SK s.r.o.

Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampéroveho 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010



DEBBEX®
by Den Braven

Ošetrovanie (príprava) podkladu

Savé podklady odporúčame navlhčiť rozprašovačom (vodou).

Aplikácia

Tmel nanášame do špáry pomocou aplikačnej pištole. Šírku aplikovaného tmelu stanovíme zrezaním aplikačnej špičky kartuše.

Prebytočný tmel zotriete plastovou stierkou.

Čistenie

Materiál: ihneď vodou

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

Skladovateľnosť

Skladovať na suchom mieste. V neotvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Doba skladovateľnosti je 12 mesiacov (kartuša) od dátumu výroby.

Bezpečnosť

Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 07.65».

Aktualizácia

Aktualizované dňa 22.07.2026

Vyhotovené dňa 04.01.2001

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastností svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.

Den Braven SK s.r.o.

Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010

technik@denbraven.sk

www.debbex.sk / www.denbraven.sk